












## GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Colored Body Porcelain Stoneware / Grès Cérame Masse Coloré / Feinsteinzeug mit Eingefärbten Scherben

### UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	SMOT		
			Naturale	Lappato Plus	
 <p><b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite</p> <p><b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke</p> <p><b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit</p> <p><b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit</p> <p><b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		%	(mm)		
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect				
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect				
 <p><b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <p><b>Assorbimento d'acqua</b> / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% <b>Individual max 0,6%</b>		≤ 0,5%	
 <p><b>Sforzo di Rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft</p> <p><b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)</b>		<b>S ≥ 1300 N</b>	
		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	
 <p><b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)</p>	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> <b>Report abrasion class and cycles passed</b>		<b>ANTHRACITE PEI 2</b> <b>GREY - BEIGE PEI 4</b> <b>WHITE PEI 5</b>	
 <p><b>Resistenza al gelo</b> / Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required		<b>Non gelivo</b> / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher	
 <p><b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien</p>	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		<b>LA</b>	<b>LA / LB</b>
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>HA</b>	<b>HA / HB</b>
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		<b>A</b>	<b>A</b>
 <p><b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung</p>	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <p><b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie</b> / Additional features					
 <p><b>Stabilità dei colori</b> / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit</p>	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> / Corresponding Conforme / Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza</b> / Safety characteristics					
 <p><b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft</p>	<b>METODO B.C.R.A.</b>	<b>μ &gt; 0,40</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	-
	<b>DIN 51130</b>	<b>Classe dichiarata / Declared Class</b>		<b>R9</b>	-
	<b>DIN 51097</b>	<b>Classe dichiarata / Declared Class</b>		-	-
	<b>DCOF (ANSI A 326.3)</b>	<b>≥ 0,42</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	-